

DAFA AirStop System® est une marque déposée dans l'UE



Garantie

DAFA offre une garantie de fonctionnement de 10 ans à partir de la livraison.

Assuré par 

Adhésif pour film DAFA

Fiche technique produit

L'adhésif pour film DAFA est un adhésif à dispersion à base d'eau pour collage hermétique d'écrans pare-vapeur et pare-humidité conformément à DIN 4108.

Utilisation

L'adhésif pour film DAFA est utilisé pour le collage hermétique en relation avec les écrans pare-humidité et pare-vapeur des bâtiments conformément à DIN 4108. Le produit est exempt de solvants et peut être utilisé sans bandes moulées en raison de ses excellentes propriétés d'adhésion. L'adhésif pour film DAFA lisse les irrégularités, suit les mouvements du bâtiment et a une longue durée de vie.

Le film pour adhésif DAFA est utilisé pour créer des joints hermétiques avec des écrans vapeur/moisture barriers sur des surfaces absorbantes telles que plâtre, béton et bois brut.

Informations produit

- Adhésif élastoplastique à dispersion liquide et gomme-ester pour écrans vapeur/moisture barriers
- Sans solvant
- Propriétés d'adhésion solides et de longue durée
- Stable
- Lisse les irrégularités
- Propriétés d'adhésion de longue durée

- Durable
- Suit les mouvements du bâtiment
- Ne nécessite pas de bande moulée

Instructions importantes

La surface doit être solide, sèche et exempte d'huile et de graisse. Important: Le support doit être absorbant, par ex. plâtre, ciment ou bois brut.

L'adhésif doit être appliqué en bandes larges de minimum 8 mm. Immédiatement après, fixer avec soin l'écran pare-vapeur/pare-humidité sur la bande d'adhésif humide (ne pas aplatir en appuyant car la bande doit conserver une épaisseur de minimum 4mm), ne pas oublier les plis de soulagement de traction – ou appliquer l'écran pare-vapeur/pare-humidité fermement sur la bande d'adhésif sèche.

Commencer par tester la procédure.

Température d'installation recommandée: +5°C à +35°C
Protéger contre le gel.

Durée de conservation: Voir la date limite d'utilisation sur le tube.



Adhésif pour film DAFA.



Adhésif pour film DAFA en sac film alu de 580 ml et tube de 310 ml.

Caractéristiques techniques	
Consistance	Pâte
Temps de durcissement	15 à 20 min. à 23 °C, 50% HR. Durcissement: 1-2 mm par jour.
Résistance thermique	-20 °C à +80 °C
Température d'installation	+5 °C to +35 °C
Stockage	Stocker dans un endroit sec entre +5 °C et +30 °C.
Couleur	Bleu pâle

Dimensions	Contenu par carton/rouleau	Code article DAFA	Code EAN
Tube 310 ml	20 par boîte	620014510	5705636344560
Sac 580 ml	20 par boîte	620014511	5705636344577